

# CLEAR SEALER 透明密封劑DNX-4001

## 水性表面處理 (透明)

該塗料是添加特種合成樹脂乳液和表面活性劑製成的透明塗料。特別是修補塗裝時，對於粉化嚴重或塗層過舊的部分，作為薄底漆，可提高與面漆的附着力、耐久性、耐鹼性、耐候性，同時防止白化，增強混凝土砂漿表面。它也是一種經濟型塗料，通過在多孔基材上使用該封閉劑，有助於減少面漆的用量。

### 用法

建築物新建和維修塗漆時的內/外水性底漆

### 規格

塗料類型	特殊丙烯酸乳液水性內外牆、表面處理			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	30分鐘	20分鐘	10分鐘
	乾透	8小時	5個小時	4個小時
	重塗 (分鐘)	6個小時	5個小時	3小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率 : 高達50%~100% , 體積比) (取決於基礎材料和用途)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.0	固體體積比	大約。17%	
理論覆蓋範圍	9~13m <sup>2</sup> /ℓ/1塗層/15μm (粉化嚴重或吸收嚴重的基材) 、15~19m <sup>2</sup> /塗層/10μm (增強與面漆的附着力) ※ 塗抹量可能會因用途而異吸收率和基礎材料的孔隙率。			
重塗間隔時間	20°C , 充分通風至少5小時			
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處 , 室溫5°C~30°C , 濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

優良的表面強化	提高面漆的附着力、耐久性、耐鹼性、耐候性
經濟性優良 可行性	減少面漆

### 如何使用

表面處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。 (新塗層30天以上) 2、如果是修補塗層，用刮刀、鋼絲刷、盤式砂光機徹底清除老化的舊膜，塗裝前等。
塗層方法	1、按上述規格，用刷子或滾筒向同一方向均勻、薄薄地塗抹。 必要時用水適當稀釋後施工，以免塗層過厚。 2、輥塗時，請使用短毛油輥。