

HOUSE COAT (預混合漆,高級)



DNP-207

該預混漆以長油醇酸樹脂為主要成分，具有良好的附著力，可加工性和耐用性。它也是一種經濟的塗料，可保持表面光滑和長時間保持優雅光澤。

用法	商業樓/住宅等鋼結構面漆 建築物/公共設施
----	--------------------------

規格

塗料類型	長油醇酸樹脂/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	7小時	3小時	2小時
	乾透	36小時	15小時	12小時
	重新塗覆所需時間(分鐘)	48小時	24小時	18小時
稀釋劑	DR-291	稀釋比例	體積比 :10%	
比重	大約。1.2 (以白色為基準)			
理論覆蓋範圍	8~9m ² /ℓ (2倍 - 60μm)	固體體積比	大約。50±2%	
顏色	白色、其他顏色	乾膜厚度	乾膜厚度60μm	
混合比例	單組分	閃點	至少38°C	
光澤度	光滑	保質期	12個月(乾燥、陰涼、避光處 通風良好)	

產品特性 (物理特性數據)

優異的附著力	附著力優越
優異的耐用性	作業性、耐久性優異。
保光性	保光率極佳。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">新金屬板:使用二甲苯等去除基材表面的灰塵、油污等適當的溶劑,然後通過噴砂Sa2處理去除鐵鏽或銹垢。在塗有腐蝕性底漆(KSM-6030 1級)或根據要求的底漆後施工符合塗層規格。新木材:徹底清除灰塵、油污等,必要時請進行打磨處理。修補塗層:徹底清除灰塵、油污等後,徹底清除漆膜附着力差或被鋼絲損壞的,用砂紙打磨舊膜表面以增強附著力。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">塗裝可採用刷塗、輥塗、無氣噴塗等方式。無氣噴塗:<ul style="list-style-type: none">- 尖端直徑 :0.43 ~ 0.48 mm- 注射壓力 :143 atm- 注射角度 :65°(無氣噴塗數據僅供參考,根據塗裝情況進行調整。)塗裝條件:基材表面必須清潔,表面溫度應為至少比露點高3°C,相對濕度應小於85%。
前文&後續塗層	<ol style="list-style-type: none">前道塗層:醇酸體系底漆後續塗層:醇酸面漆
評論	※ 是對應KSM-6020 1級2級的KS標誌產品。