

# PENETRATING FLOOR COATING 滲透性地坪塗料

## DPFC-1000



該塗料滲透到混凝土砂漿表面，具有很強的附著力和耐磨性。它強化了基材的表面，並賦予其優雅的色彩。它是一種滲透性底色強化著色塗料，具有優異的耐久性、耐化學性和防塵性。

### 用法

工廠和倉庫的水泥地面（人流較少的區域）  
體育館、體育場等的看台地板  
建築物的混凝土和水泥砂漿表面

### 規格

| 塗料類型   | 溶劑型丙烯酸樹脂                                 |                             |              |
|--------|--|-----------------------------|--------------|
| 乾燥時間   | 類別                                       |                             | 20°C         |
|        | 設置為觸摸                                    |                             | 2小時          |
|        | 乾透重塗所需時間（分鐘）                             |                             | 6個小時         |
|        |  |                             | 4個小時         |
| 稀釋劑    | DR-1100（稀釋率：最高10% 體積比）                   | 固體體積比                       | 大約。35±1%     |
| 比重     | 大約。1.04                                  | 理論覆蓋範圍5~6 m <sup>2</sup> /ℓ |              |
| 重塗間隔時間 | 20°C，充分通風<br>最少4小時                       | 乾膜厚度60μm（建議塗2~3層）           |              |
| 顏色     | 指定顏色                                     | 光澤度                         | 半光(40±10)、脫光 |
| 儲存與保存  | 12個月（通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%） |                             |              |

### 產品特性（物理特性數據）

|      |                    |
|------|--------------------|
| 加工性  | 乾燥速度快，作業性優異。       |
| 薄膜性能 | 附著力、耐磨性、耐久性、防塵性優異。 |

### 如何使用

|      |   |
|------|---|
| 表面處理 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、材料應充分固化（20°C固化30天以上）</li><li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li><li>3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。</li><li>4、混凝土縫隙和凹槽必須在塗完一層後用環氧膩子（NORUSEAL#6000）填充，塗裝前應進行表面調整。</li></ol> |
| 塗層方法 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、用指定稀釋劑DR-1100稀釋後，用刷子向同一方向均勻塗抹，滾塗或噴塗。此時塗抹塗料，使其均勻吸收，不滯留在基層中並且沒有遺漏任何區域。</li><li>2、如果基材本身或凸塊的吸收嚴重，請塗抹密封劑（NMC-C-3100）或再次塗抹面漆。</li></ol>                                |