

ULTRA CUBI COAT 超立方塗層

丙烯酸骨磚面漆



該塗料選用最優質的熱塑性丙烯酸樹脂和顏料與優異的耐候性。該塗料是骨磚面漆，具有非常優異的性能。施工性好，乾燥快，易於施工，任何人都可以輕鬆使用，而塗層薄膜不會結塊。它強化了材料的表面，並賦予其優雅的色彩顏色。特別是具有優異的遮蓋力以及優異的耐水性、耐鹼性、耐性、耐污性和耐用性。它是最好的丙烯酸塗料，可應用於一般混凝土、砂漿、石膏等。

用法

商業建築/住宅混凝土結構面漆
建築物/公共設施等

規格

塗料類型	油性丙烯酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾透	2小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間(分鐘)	6個小時	4個小時	3小時
稀釋劑	DR-1100 (稀釋率:最高10%, 體積比)	固體體積比	大約。43±1%	
比重	大約。1.1(以白色為主)	理論覆蓋面積	理論覆蓋面積7~8m ² /l(以白色為基準)	
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少4小時	乾膜厚度	乾膜厚度60µm (建議塗2~3層)	
顏色	白色、其他顏色	光澤度	光滑	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

加工性	由於其快乾性和高遮蓋力，施工性優異。
薄膜性能	耐候性、耐磨性、耐水性、耐鹼性、耐污性均優異。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。4、混凝土間隙和凹槽必須在塗完一層後用環氧膩子 (Noroo Seal #6000)填充，塗裝前應進行表面調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1、用指定稀釋劑DR-1100稀釋後，用刷子向同一方向均勻塗抹，滾塗或噴塗。此時，塗抹塗料，使其均勻吸收，不滯留在基層，不遺漏任何區域。2、如果基材本身或凸塊的吸收嚴重，請塗抹密封劑 (NMC-C-3100)或再次塗抹面漆。