

# HOUSE COAT 屋面漆 (內預混漆)



## DNP-217

該塗料為合成樹脂塗料，具有優異的耐久性和遮蓋力。這是特別易於使用，主要用於木質內飾和天花板。為了獲得內部啞光溫和的氛圍，需要將初級的孔洞填滿木質部分，打磨均勻，然後用噴霧器平滑地塗漆。通過這樣做，可以多可以獲得優雅的外觀。

### 用法

商業樓/住宅等鋼結構面漆  
建築物/公共設施

### 規格

塗料類型	長油醇酸樹脂/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	7小時	3小時	2小時
	乾硬型	36小時	15小時	12小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	48小時	24小時	18小時
稀釋劑	DR-291	稀釋比例	體積比 :10%	
比重	大約。 1.5			
理論覆蓋範圍	8~10m <sup>2</sup> /ℓ (2倍 - 60μm)	固體體積比	大約。 55±2%	
顏色	白色的	乾膜厚度60μm	乾膜厚度60μm	
混合比例	單組分	保質期	12個月 (乾燥、陰涼、避光處 通風良好)	
光澤度	啞光的			

### 產品特性 (物理特性數據)

薄膜性能	遮蓋力和耐久性都非常出色。
優異的耐用性	作業性優異。
外貌	塗層外觀極佳。

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>新金屬板：使用二甲苯等去除基材表面的灰塵、油污等適當的溶劑，然後通過噴砂Sa2處理去除鐵鏽或銹垢。在塗有腐蝕性底漆 (KSM-6030 1 級)或根據要求的底漆後施工符合塗層規格。</li><li>新木材：徹底清除灰塵、油污等，必要時請進行打磨處理。</li><li>修補塗層：徹底清除灰塵、油污等後，徹底清除漆膜附着力差或被鋼絲損壞的，用砂紙打磨舊膜表面以增強附着力。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>塗裝可採用刷塗、輥塗、無氣噴塗等方式。</li><li>無氣噴塗：<ul style="list-style-type: none"><li>尖端直徑 :0.43 ~ 0.48 mm</li><li>注射壓力 :143 atm</li><li>注射角度 :65°</li></ul>(無氣噴塗數據僅供參考，根據塗裝情況進行調整。)</li><li>塗裝條件：基材表面必須清潔。表面溫度應為至少比露點高3°C，相對濕度應小於85%。</li></ol>
前文&後續塗層	<ol style="list-style-type: none"><li>前道塗層：醇酸體系底漆</li><li>後續塗層：醇酸面漆</li></ol>
評論	