

BEAUTITEX (超無光) 水性天花板用

Water-based paint for ceilings 水性天花板塗料

※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

該塗料是以丙烯酸乳液樹脂和遮蓋力優異的顏料為主要成分的水性內牆塗料。它被設計為適合粉刷建築物的天花板。特別是，它是一種室內水性產品，由於其光澤度低，可以最大限度地減少塗裝工具造成的亮度不均勻。

用法

鹼性材料建築室內吊頂面漆

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾硬型	2小時	1小時	1小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率 :最高20% ,體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.4 (以白色為基準)	固體體積比	大約。28% (以白色計)	
理論覆蓋範圍	4.7m ² /l/2次	乾膜厚度60µm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C ,充分通風 最少3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	啞光的			
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

美麗的外表面	塗層表面的光澤度非常低。
優良的加工性	幾乎沒有因繪畫工具造成的亮度不均。
出色的隱藏性	優異的遮蓋力和施工性，可進行高效的塗裝

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9,含水率必須小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平,塗裝前應進行表面調整。5、基材處理後,如有需要,可用滾筒或刷子塗刷 DFT 15µm 水性滲透封閉劑 DNX-4001,以防止附着力不良及變色等缺陷。6、表面吸收嚴重的部位,應在20°C下放置至少3小時後再塗抹一次。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 用滾筒、刷子或噴塗塗刷兩次,使乾膜厚度達到 60µm。2. 此時,用水稀釋至20%即可塗抹。3、塗2遍後,重塗間隔時間為20°C下第一遍面漆後至少間隔3小時。