

INSIDE COAT 水性底漆



INSIDE COAT 由水性底漆、圖案面漆和丙烯酸面漆組成，適用於建築室內裝飾。具有優異的耐久性、耐水性、耐鹼性、加工性。它是一種高品質塗料，可以通過圖案調整和色彩多樣化來表達適合現代感的立體外觀。

用法

商業部分/住宅部分/公共設施部分建築內部骨瓦施工

規格

塗料類型	水性丙烯酸體系			
乾燥時間	類別	5°C	25°C	30°C
	設置為觸摸		18小時	
	乾透		20小時	
	重塗所需時間 (分鐘)		24小時	
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高5%,體積比)	塗佈方式	噴霧 (骨瓦槍)	
比重	大約。0.9±0.1	固體體積比	大約。50%	
理論覆蓋範圍	0.8~1m ² /ℓ	厚度為乾膜	1000µm	
重塗間隔時間	25°C,充分通風 最少 24 小時	顏色	白色的	
光澤度	啞光的			
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

室內效果	它可以廣泛應用於需要獨特內飾的區域。
優越的薄膜性能	耐久性、耐水性、耐鹼性優異。
顏色多樣性	通過塗裝面漆顏色,可以應用各種顏色。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9,含水率必須小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平,表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 在基材上均勻塗刷單層內牆水性塗料,這是指定的底漆。2. 中間塗層<ol style="list-style-type: none">① 使用骨瓦槍塗抹 INSIDE COAT。3. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 中間塗層完全乾燥後,塗抹 Kwangtex 和 Cleansol 產品以所需的顏色。