

KWANGTEX PLUS

Gloss water-based paint 水性光澤漆



KWANGTEX PLUS 是一種室內用水性光澤塗料，即使在通風困難的地方或塗漆後需要立即使用的地方也具有低氣味，易於使用，因為它最大限度地減少了揮發性有機化合物的排放(VOC) 與現有水性光澤塗料相比。

與一般光澤塗料相比，它乾燥速度快且粘性較小，因此適用於辦公室和商業設施。

用法

適用於混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料的室內天花板、牆面的面漆塗裝。

可用於防塗鴉和踢腳線的實用塗料

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	重新塗覆所需時間(分鐘)	12小時	6個小時	3小時
稀釋劑	自來水(稀釋率:最高10%,體積比)	塗佈方式	刷塗、滾筒、噴塗	
比重	大約。1.23(以白色為基礎)	固體體積比	大約。35%(基於白色)	
理論 覆蓋範圍	6m ² /l/2次	乾膜厚度	60µm(建議塗2層)	
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少6小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	半光澤	包裹	18升	
儲存與保存	12個月(乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性(物理特性數據)

經濟可性	由於緻密薄膜成分呈半光澤,污染物很容易去除。
優良的加工性	優異的施工性與一般水性光澤塗料相比,乾燥快,氣味少。
環保特性	低揮發性有機化合物,不含有害重金屬

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化(20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9,含水率必須小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平,塗裝前應進表面調整。5、基材處理後,如有需要,可用滾筒或刷子塗刷 DFT 15µm 水性滲透封閉劑 DNX-4001,以防止附著力不良及變色等缺陷。6、表面吸收嚴重的部位,應在20°C下放置至少3小時後再塗抹一次。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 用滾筒、刷子或噴塗塗刷兩次,使乾膜厚度達到 60µm。2. 此時,如有必要,可用水稀釋至一層小於10%,第二層小於5%。兩件外套。3. 塗2遍後,重塗間隔時間為20°C下第一遍面漆後至少間隔6小時。