

# MULTI-PLUS(SEMI-GLOSS 半光)

※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

該塗料基於特殊的乳液樹脂而設計，具有優異的附著力和顏料。是一種多用途、高功能水性塗料，可適用於各種基材。材料不僅包括混凝土，還包括現有油基瓷漆的舊塗層和漆。由於是水性塗料，遮蓋力和遮蓋力幾乎沒有溶劑氣味。塗層外觀極佳，可輕鬆進行工作。

## 用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料  
室內木材、搪瓷/清漆舊塗層修復

## 規格

塗料類型	特種丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬型	3小時	2小時	1小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	4個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%，體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.25(以白色為基準)	固體體積比	大約。37% (以白色計)	
理論覆蓋範圍	5~7m <sup>2</sup> /ℓ/2次	乾膜厚度60µm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	半光澤			
儲存和保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

## 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>如果有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆等的塗鴉以及臟指痕，應使用中性和清潔劑稀釋劑清除表面。</li><li>黴菌滋生的區域，用濕布清潔後，使用工具去除黴菌。漂白劑或模具清潔劑。油漆應在表面完全乾燥後進行施工。</li><li>若有舊膜殘留，用砂紙打磨舊膜後塗漆，並清理乾淨。增強附著力的區域。</li><li>應用於混凝土及一般水性舊膜時，表面處理方法同一種為一般水性的。</li><li>基材處理後，如有必要，可使用 30µm DFT 的含水量低於 10% 的稀石膏，用滾筒或刷子。</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>塗底漆後，在20°C下放置至少3小時後，塗刷該漆兩次，以獲得乾膜。用刷子、滾筒或噴塗，厚度為50µm。</li><li>此時，用水稀釋至10%後塗抹。</li><li>塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。</li></ol>