

Q-FIT ONE-TOUCH

GoodPDF

該塗料為單塗塗料體系，可減少塗料用量，縮短工期。
縮短施工週期，減少人工成本。另外，由於具有優異的遮蓋力，
只需一層即可完成高質量工作，並且塗漆時間可減少一半，
縮短施工時間。它是一種優質外牆水性塗料，可滿足
KS外牆1級耐候性。

用法

混凝土、水泥砂漿等鹼性材料外牆面漆
PC、石膏等

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性外牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾透	3小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間(分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水(稀釋率:最高20%， 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.47(以白色為基準)	固體體積比	大約。43%(以白色計)	
理論覆蓋範圍	7~9m ² /ℓ/1次	乾膜厚度50μm		
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少3小時	顏色	白色、淺色	
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月(乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

優良的加工性	由於其非常出色的遮蓋力，可以塗一層面漆。
優越的天氣 反抗	滿足KS外觀等級1級1級的耐候性。
優秀影片 財產	耐鹼性、耐洗性、耐水性、耐候性、耐久性優異。

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">1.材料應充分固化(20°C固化30天以上)2.必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3.物料適宜的pH值必須小於9,含水率必須小於6%。4.表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平,表面塗裝前應進行調整。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">1.底漆<ol style="list-style-type: none">①表面處理後,將水性滲透封閉劑DNX-4001用水稀釋至100%,用滾筒或刷子塗抹一次,乾膜厚度為15μm。②表面吸收嚴重的部位,應再塗一次。2.面漆<ol style="list-style-type: none">①塗底漆後,在20°C下放置至少3小時後,塗刷該漆兩次,以獲得乾膜厚度50μm用刷子、滾筒或噴霧器。②此時,用水稀釋至20%後塗抹。