

Q-fit PLUS 水性外部用(2級)

GoodPDF

KS M 6010 1 級 2 級

該塗料為外牆（面漆）水性塗料，具有優異的耐鹼性、耐水性
採用高級亞克力材質，具有良好的耐候性、耐水洗性
以耐候性優異的乳液樹脂和顏料為主要成分。在
特別是在遮蓋力方面，它是一種適用於水泥砂漿或水泥砂漿的外牆水性塗料。
由於其優異的塗漆施工性，可用於新建混凝土建築物或修復塗漆
其優於現有 KS 外部 2 級產品。

用法

混凝土、水泥砂漿、PC、等鹼性材料外牆面漆
石膏等

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性外牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾硬型	3小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間（分鐘）	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高20%， 體積比）	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.39(以白色為基準)	固體體積比	大約。36%（以白色計）	
理論 覆蓋範圍	5~7m ² /l/2次	乾膜厚度60µm（建議塗2層）		
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

KS標準	它是帶有 KS 標記的產品，對應於 KS M 6010 1 級 2 級。
優秀影片 財產	耐鹼性、耐洗性、耐水性、耐候性、耐久性、遮蓋力 都很棒。

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化（20°C固化30天以上）2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須 小於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面 塗裝前應進行調整。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面處理後，將水性滲透封閉劑DNX-4001用水稀釋至100%， 用滾筒或刷子塗抹一次，乾膜厚度為15µm。② 表面吸收嚴重的部位，應再塗一次。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底塗後，在20°C下放置至少3小時後，塗刷該塗料兩次，以達到干膜厚度 60µm，用刷子、滾筒或噴塗。② 此時，用水稀釋至20%後塗抹。③ 塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。