

SOON&SOO 多塗層底漆



※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

這種水性塗料含有極低含量的揮發性有機化合物和重金屬。具有優異的遮蓋力、平滑性和施工性。這樣，才能在後續的圖案塗層塗裝中獲得美觀的外觀。

用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料的室內吊頂、牆面圖案塗層底漆。

規格

塗料類型	乳液水性內牆/多層底漆			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾硬重塗所 需時間 (分鐘)	2小時	1小時	40分鐘
		6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高20%·體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.47(以白色為基準)	固體體積比	大約。34% (基於白色)	
理論 覆蓋範圍	5.7m ² /ℓ/2次	乾膜厚度60μm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風至少3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	啞光的	包裹	18升	
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

加工性	由於其優異的成膜性和平滑性，油漆不會飛濺太多，遮蓋力極佳。
環保特性	它是低VOC，不含有害重金屬

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率百分比必須低於6%。4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，塗裝前應進行表面調整。5、基材處理後，如有需要，可用滾筒或刷子塗刷 DFT 15μm 水性滲透封閉劑 DNX-4001，以防止附著力不良及變色等缺陷。6、表面吸收嚴重的部位，應在20°C下放置至少3小時後再塗抹一次。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 用滾筒、刷子或噴塗塗刷兩次，使乾膜厚度達到60μm。2. 此時，用水稀釋至20%即可塗抹。3. 塗2遍後，重塗間隔時間為20°C下第一遍面漆後至少間隔3小時。