

SOON&SOO MULTICOAT 多塗層底漆



SOON&SOO MULTICOAT是在現有油性漆型圖案塗層的基礎上新開發的水性環保產品。可以獲得美麗的外觀，並且具有優異的可加工性，同時提供宜人的環境，因為塗裝期間和塗裝後幾乎沒有有機溶劑氣味。是一種考慮到顧客和油漆工健康的高品質功能性內牆塗料。

用法	建築物內部、水泥牆、石膏板飾面部件等的環保裝飾飾面（公寓/學校/建築物的樓梯、走廊等）
----	---

規格

塗料類型	水性丙烯酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾透		24小時	
	重塗所需時間		4個小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：高達5~10%，體積比）	塗佈方式	噴塗（圖案塗層專用槍）	
比重	大約。1.0	理論覆蓋範圍7~10 m ² /ℓ		
儲存與保存	6個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

環境的影響	是一種水性環保產品。
	塗裝時幾乎沒有溶劑氣味，工作環境宜人。抗菌認證
多樣性	由於顏色和圖案尺寸多種多樣，消費者的選擇範圍很廣。
經濟學	理論覆蓋率遠高於現有的油性塗料。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、材料應充分固化（20°C固化30天以上） 2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。 3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。 4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 底漆 <ol style="list-style-type: none"> ① 請務必使用本公司指定的底漆，否則可能會出現附着力不良的情況 取決於產品。使用水性著色劑調色 2、中間塗層 <ol style="list-style-type: none"> ① 使用圖案塗層專用油漆槍或加壓裝置進行施工（加壓杯、加壓罐）噴霧系統。 ② 如果增加噴霧壓力，顆粒就會破碎，因此請務必使用低壓噴霧系統。（HVLP系統）（噴霧壓力：2~3Kgf/cm²） ③ 塗裝時確保槍與被塗物垂直，並塗抹在邊緣和角落的寬邊上。 3. 面漆 <ol style="list-style-type: none"> ① 中塗材料完全乾燥後，施塗一次NMC-E或NMC-EF。