

SOON&SOO ONE-TOUCH



※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

SOON&SOO ONE-TOUCH 內牆塗料是一種優質塗料，可以降低勞動力成本，與其他塗層不同，只需一層塗層即可提供遮蓋力和耐用性，從而縮短施工週期。一般水性塗料推薦現有的兩道塗層。此外，它是一種環保型水性塗料，含有極少的揮發性有機化合物和重質。

金屬除了在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味外，還具有優異的光滑度和可加工性。它是一種優質內牆水性塗料，塗裝後外觀比一般水性塗料更加柔和、潔淨。

用法

混凝土、水泥等鹼性材料的室內天花板、牆面面漆
砂漿、石膏板等

規格

塗料類型	乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾硬型	2小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高20%，體積比)	塗佈方式		刷塗、輥塗、噴塗
比重	大約。1.58(以白色為基準)	固體體積比		大約。42% (以白色計)
理論覆蓋範圍	8.4m ² /ℓ	乾膜厚度50μm (推薦塗1層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少3小時	顏色		白色、淺色
光澤度	啞光的	包裝12個月		16升、3升
儲存和保存	(乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

出色的	由於其非常出色的遮蓋力，可以塗一層面漆。
加工性 優質薄膜	它符合 KS 6010 2 級 1 級的物理性能和不燃材料標準。
環保的特性	它是一種低VOC、無有害重金屬的產品，在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味。環境標誌認證

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1. 材料應充分固化 (20°C 固化30天以上)2. 必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3. 物料適宜的pH值必須小於9，含水率百分比必須低於6%。4. 表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，並進行表面調整，應在塗裝前進行。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面處理後，如有必要，用高達100%的水稀釋水性滲透封閉劑 DNX-4001 用滾筒或刷子塗抹一次，使乾膜厚度約為15μm。② 表面吸收嚴重的部位，請再次塗抹。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆在20°C下放置至少3小時後，用刷子塗裝面漆，使乾膜厚度達到50μm，滾塗或噴塗。② 此時，用水稀釋至20%後塗抹。