



KS M 6010 2 級 2 級

※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

Soon&Soo內牆塗料是一種環保型水性塗料，揮發性有機化合物和重金屬含量極低，而且在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味。它也是一種以合成樹脂乳液為主要成分的內牆塗料，具有優異的遮蓋力、平滑性和施工性。它是一種優質內牆水性塗料，塗裝後的外觀比一般水性塗料更光滑、更乾淨。特別是在遮蓋性方面，由於其優異的塗裝施工性，優於現有的KS室內2級產品，因此是適合水泥砂漿或新建混凝土建築物或修補塗裝的內牆水性塗料。

用法	適用於混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料的室內天花板、牆面的面漆塗裝。
----	-------------------------------------

規格

塗料類型	乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾硬型	2小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高20% 體積比)	塗佈方式		刷塗、輥塗、噴塗
比重	大約。1.46(以白色為基準)	固體體積比		大約。34% (以白色計)
理論 覆蓋範圍	5.8m ² /ℓ/2次	乾膜厚度60µm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風至少3小時	顏色		白色、其他顏色
光澤度	啞光的	包裹		18升、4升
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

KS標準	它是帶有 KS 標記的產品，對應於 KS M 6010 2 級 2 級。
非常優異的遮蓋力	與現有的室內2級產品相比，遮蓋力非常出色。
環保特性	它是一種低VOC、無有害重金屬的水性塗料，在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味。獲得環境標誌認證。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上) 2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。 3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。 4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，塗裝前應進行表面調整。 5、基材處理後，如有需要，可用滾筒或刷子塗刷 DFT 15µm 水性滲透封閉劑 DNX-4001，以防止附著力不良及變色等缺陷。 6、表面吸收嚴重的部位，應在20°C下放置至少3小時後再塗抹一次。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用滾筒、刷子或噴塗塗刷兩次，使乾膜厚度達到 60µm。 2. 此時，用水稀釋至20%即可塗抹。 3、塗2遍後，重塗間隔時間為20°C下第一遍面漆後至少間隔3小時。