



## KS M 6010 2 級 1 級

※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

Soon&Soo內牆塗料是一種環保型水性塗料，含量非常低，揮發性有機化合物和重金屬含量少，油漆氣味小和乾燥過程。它也是一種以合成樹脂乳液為主要成分的內牆塗料，具有優異的遮蓋力、平滑性和施工性。是一種優質內牆水性塗料，塗裝後外觀比一般塗料更光滑、更乾淨水性塗料。

### 用法

混凝土、水泥等鹼性材料的室內天花板、牆面面漆  
砂漿、石膏板等

### 規格

塗料類型	乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	10°C	20°C	30°C
	乾硬型	2小時	1小時	40分鐘
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	6個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高20%，體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.46(以白色為基準)	固體體積比	大約。33% (以白色計)	
理論覆蓋範圍	5.7m <sup>2</sup> /ℓ/2次	乾膜厚度60μm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C，充分通風 最少3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	啞光的	包裹	18升	
儲存和保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

KS標準	它是帶有 KS 標記的產品，對應於 KS M 6010 2 級 1 級。
非易燃材料	它符合不可燃材料標準。
環保的特性	它是一種低VOC、無有害重金屬的水性塗料，在塗裝和乾燥過程中幾乎沒有氣味。獲得環境標誌認證。

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)</li> <li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li> <li>3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率百分比必須低於6%。</li> <li>4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，並進行表面調整，應在塗裝前進行。</li> <li>5、基材處理後，如有必要，可塗敷 15μm DFT 的水性滲透封閉劑 DNX-4001，滾筒或刷子，以防止附著力差和變色缺陷。</li> <li>6、表面吸收嚴重的部位，應在20°C下放置至少3小時後再塗抹一次。</li> </ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用滾筒、刷子或噴塗塗刷兩次，使乾膜厚度達到 60μm。</li> <li>2. 此時，用水稀釋至20%即可塗抹。</li> <li>3. 塗2遍後，重塗間隔時間為20°C下第一遍面漆後至少間隔3小時。</li> </ol>