

WATER-BASED SKIRTING BOARD PAINT 水性牆根線用塗料



※ 根據室內空氣質量管理法，本產品可在多用途設施和 100-500 單元公寓內使用。

該塗料為水性踢腳板塗料，是為了彌補傳統油性塗料應用於建築物內部下部即踢腳板部分的缺點而專門製造的。塗漆時有異味，塗刷不順暢。該塗料採用特殊的合成乳液樹脂和具有優異遮蓋力的顏料設計，適用於踢腳板的塗裝。耐水性、耐鹼性優異，遮蓋力好，易塗刷施工性，氣味低。它不僅適用於新建築，也適用於修復油漆。它是一種水性光澤塗料，由於其優異的光澤度，也適用於 KWANGTEX 著色或作為替代品。

用法	混凝土、砂漿、石膏板等鹼性材料內牆及踢腳線的飾面
----	--------------------------

規格

塗料類型	乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	12小時	5個小時	3小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10% 體積比)	塗佈方式		刷塗、輥塗、噴塗
比重	大約。1.03(以黑色為基準)	固體體積比		大約。25% (以黑色計)
理論覆蓋範圍	4-6m ² /ℓ/2次	乾膜厚度60µm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風至少5小時	顏色		黑色、其他顏色
光澤度	光滑	包裝		18升、4升、1升
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

卓越的耐污性	由於緻密薄膜成分的光澤，污染物很容易被去除。
優異的耐用性	耐用性極佳。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上) 2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。 3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。 4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，塗裝前應進行表面調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 底漆 <ol style="list-style-type: none"> ① 表面處理後，如有必要，可將水性滲透性封閉劑 DNX-4001 用水稀釋至 100%，並用滾筒或刷子塗刷一次，直至乾膜厚度約為 15µm。 ② 表面吸收嚴重的部位，請再次塗抹。 2. 面漆 ① 底漆後，在 20°C 下放置至少 3 小時後，用刷子、滾筒或噴塗兩次，塗刷面漆，使乾膜厚度為 60µm。② 此時，如有必要，可用水稀釋至一層小於 10%，二層小於 5%。 ③ 塗兩遍後，在 20°C 下，第一遍面漆後間隔時間不少於 5 小時。