

# YEGREENA 陶瓷 中漆

## INTERMEDIATE COATING 中間塗層



本產品是以彈性丙烯酸樹脂和顏料為主要成分的內牆專用彈性塗料。兩種顏色同時塗上，形成一種美麗的色彩感覺。

具有優異的耐水、耐鹼、防黴性能，同時能長期保持建築物的美觀。

用法

建築內部多色圖案彈性漆  
公寓內的非擴展陽台

### 規格

塗料類型	水性丙烯酸類			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬型		24小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高10% 體積比）	塗佈方式	刷塗	
比重	大約。1.1±0.1	固體體積比	大約。29%	
理論 覆蓋範圍	0.82平方米/升	乾膜厚度500µm		
光澤度	啞光的	顏色	其他顏色	
儲存與保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

### 產品特性（物理特性數據）

出色的	只需一層面漆即可輕鬆完成中間（圖案形成）塗層。
特色	防黴性、耐水性、耐鹼性均優異。
環境的影響	它是一種幾乎不含VOC和氣味的環保產品。
抗裂性	薄膜的彈性可防止建築物出現微裂紋。
外觀	通過混合兩種顏色賦予美麗的外觀。

### 如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 材料應充分固化（20°C固化30天以上）</li><li>2. 必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li><li>3. 物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。</li><li>4. 表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面塗裝前應進行調整。</li></ol>
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 均勻塗抹指定底漆 CLEAR SEALER，或在底漆上塗抹 MIXING LIQUID 基面一次。</li></ol></li><li>2. 中間塗層<ol style="list-style-type: none"><li>① 待底漆完全乾燥後，塗刷中間塗層陶瓷塗層一把特殊的槍。</li><li>② 噴塗時，一定要垂直於塗層表面進行作業，以獲得良好的效果。統一的圖案。</li><li>③ 中漆為高粘度塗料，使用時請用水稀釋至5%以下，充分攪拌後使用。</li></ol></li></ol>