

YEGREENA ELASTIC PAINT



Intermediate coating 中間塗層

本產品是以彈性丙烯酸樹脂和顏料為主要成分的內牆專用彈性塗料。兩種顏色同時塗上，形成一種美麗的色彩感覺。具有優異的耐水、耐鹼、防黴性能，同時能長期保持建築物的美觀。

用法

建築內部多色圖案彈性漆
公寓內的非擴展陽台

規格

塗料類型	水性丙烯酸類			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸		3小時	
	乾硬型		24小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高5% 體積比）	塗佈方式	專用噴槍	
比重	大約。1.1±0.1	固體體積比	大約。33%	
理論覆蓋範圍	0.66平方米/升	乾膜厚度500µm		
光澤度	光滑	顏色	其他顏色	
儲存與保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

出色的	只需一層面漆即可輕鬆完成中間（圖案形成）塗層。
特色	耐水性、耐鹼性優良。
環境的影響	它是一種幾乎不含VOC和氣味的環保產品。 本產品已獲得Eco-Mark認證。
抗裂性	薄膜的彈性可防止建築物出現微裂紋。
美麗的外貌	通過混合兩種顏色賦予美麗的外觀。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1. 材料應充分固化（20°C固化30天以上）2. 必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。3. 物料適宜的pH值必須小於9，含水率必須小於6%。4. 表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面塗裝前應進行調整。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 均勻塗抹指定底漆 CLEAR SEALER，或在底漆上塗抹 MIXING LIQUID 基面一次。2. 中塗<ol style="list-style-type: none">① 底漆完全乾燥後，用中塗陶瓷塗料進行塗裝。 一把特殊的槍。② 噴塗時，一定要垂直於塗層表面進行作業，以獲得良好的效果。 統一的圖案。③ 中塗為高粘度塗料，使用時請用水稀釋至5%以下，充分攪拌後使用。3. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 中塗材料塗完後，塗刷一次YEGREENA ELASTIC PAINT（面漆） 完全乾燥以防止黴菌。