

# Q-fit SG-3000(N)



## 瀝青瓦防水中/面漆

Q-fit SG-3000(N)是一種1K彈性塗層防水材料，主要由改性丙烯酸乳液、耐候性優異的顏料和彈性橡膠片製成。是瀝青瓦屋頂專用防水材料。特別是不存在因瀝青成分分解而引起的泌水現象。是一種與瀝青瓦的附着力、耐候性、耐水性、耐久性和彈性優異的產品。另外，瀝青瓦屋頂的保養可塗抹2-3次即可。

用法

瀝青瓦屋頂防水塗料

### 規格

塗料類型

改性丙烯酸乳液

乾燥時間

類別	5°C	20°C	30°C
設置為觸摸	2小時	1小時	40分鐘
乾透	5個小時	3小時	2小時
適用期	60分鐘	40分鐘	30分鐘

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑

不適用

稀釋比例

▷無需稀釋

比重

1.26 (以深綠色為基準)

理論

1.35公斤/平方米

固體體積比

47±3% (以綠色為基準)

覆蓋顏

色

深綠、深紅、深灰色、深棕色的、黑色的

乾膜厚度

500 µm

混合比例

1-組分

光澤度

半光

保質期

6個月

包裝單位

18公斤

### 產品特性 (物理特性數據)

拉伸強度

大於 1.5 牛/平方毫米

撕裂強度

大於 6.9 牛/毫米

伸長率

超過300%

### 如何使用

表面處理

1、清除木瓦上的污垢、灰塵、油脂、青苔等異物，並徹底清潔。2、徹底乾燥木瓦表面及接縫處的水分。（如有必要，請使用熱吹風機）

塗裝條件

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。  
2、混凝土含水率：≤6%。

塗層方法

1. 使用 SUPER THANSUNG SEAL NC-1500 加固接縫、裂縫等。  
2. 用無紡布和 SUPER THANSUNG SEAL NC-1500 加固瀝青瓦和地板的邊緣。  
3、攪拌均勻後，用刷子、滾筒等以0.5mm的厚度塗抹兩次。

適當的施工規範

▷ 底漆 (必要時) : Q-fit SG-1000、NEW-WATERPOXY 底漆

▷ 面漆 : Q-fit SG-3000(N)

\* 如果木瓦丟失或頂部的著色二氧化矽較差，請塗底漆。

NOROO