SUAS

水性橡膠瀝青防水材料

該防水材料是以水性瀝青和高性能附著力增強劑為主體製成的水性橡膠瀝青塗飾防水材料。以特種橡膠為原料，具有良好的彈性。它是一種伸長率和耐久性優異、水溶性環保、易於冷成型施工、防水性能優異的室內防水材料。

用法	主要用於室內防水材料（非暴露型，如浴室、陽台、地下涵洞等）

規格

塗料類型	水性橡膠瀝青體系（1組份）

乾燥時間

類別	5°C	20°C	30°C
設置為觸摸	48小時	8小時 24	6小時 18
乾透	84小時	小時	小時
外套（最少）	5天	2天	1天
外套（最大）	7天	3天	2天

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋
比重	0.95		
理論覆蓋	1.2公斤/平方米（小於0.6公斤/平方米的1倍）	固體體積比	52±3%
蓋顏色	深棕色	閃點 包	不適用
混合比例	1-組分	裝單位	17公斤
保質期	6個月（5 ~ 35°C室內儲存）		

產品特性（物理特性數據）

拉伸強度	大於0.3牛/平方毫米	撕裂強度	大於 2.9 牛/毫米
伸長率	超過300%		

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。
3、對於高強混凝土（260kg/cm^{2}以上），應進行噴砂處理。

塗裝條件

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。
2、混凝土含水率：≤6%。

塗層方法

1、使用前應將防水塗料充分攪拌均勻，緩慢混合後使用。 2、為防止出現乾燥不良等缺陷，應直接使用原液。

3. 由於顛簸嚴重的地方可能會產生氣泡，因此請用填充劑進行填充。

超級唐松密封件 NC-1500。

4. 使用橡膠刮刀、乾草叉、滾筒等順利塗抹。

適當的施工規範

▷底漆：SUAS

▷面漆：SUAS