

NEW-HANSUNG密封件(KS)

2K彈性聚氨酯密封膠



該塗料是一種2K無溶劑型彈性聚氨酯密封劑，由具有異氰酸酯基（-NCO）的基礎成分和具有活性氫（-OH）的固化劑成分組成。它在彈性和伸長率方面具有優異的物理性能，並表現出優異的回彈性。由於其優異的觸變性，很容易在垂直牆壁上作業。由於乾燥後體積減少很少，並且刮刀作業性也優異，因此對於修復屋頂、伸縮縫和裂縫非常有效。該產品已獲得KS F 4910（F-25LM）。

用法

混凝土表面的伸縮縫和裂縫、工程的各種接縫、窗戶

規格

| 塗料類型 | 聚氨酯樹脂（二組分） | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------|------------------------|
| 乾燥時間 | 類別設 | 5°C | 20°C | 30°C |
| | 置觸摸 | 48小時 | 24小時 1.5 | 12小時 |
| | 適用期 | 2小時 | 小時 | 1小時 |
| 上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。 | | | | |
| 使用量 | 接縫尺寸 (面積X面積, mm) | 5X5 | 10X10 | 15X15 |
| | 填充距離 (基於1LT, m) | 40 | 10 | 4.5 |
| 稀釋劑 | 不適用 | 稀釋比例 | ▷ 無需稀釋 | |
| 比重 | 大約。1.41（以白色為基準） | | 固體體積比 | 99±1% |
| 理論 覆蓋範圍 | 請參閱上面的用量 | | 乾膜厚度 | 請參閱上面的用量 |
| 顏色 | 綠色、灰色 | 混合比例 | 閃點包 | 64°C |
| 混合比例 | 基料(A)/固化劑(B)=1/3（重量比） | | 裝單位產 | 12公斤[基質(3公斤)，硬化劑(9公斤)] |
| 保質期 | 12個月（5-35°C室內儲存） | | | |
| 品特性（物理特性數據） | | | | |
| 坍塌度（長度）坍塌 | 小於3毫米 | | 硬度 | 海岸 A 20 ± 10 |
| 坍塌度（寬度） | 小於3毫米 | | | |
| 如何使用 | | | | |
| 表面 處理 | 1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。 2. 徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。 3. 對於高強混凝土（260kg/cm ² 以上），應進行噴砂處理。 | | | |
| 塗裝 條件 | 1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。 2. 混凝土含水率：≤6%。 | | | |
| 塗層 方法 | 1. 插入支撐材料後，使用橡膠刮刀等將密封劑填充到底塗表面。 2. 屋頂伸縮縫施工時，應粘貼遮蔽膠帶，防止建築物周圍污染和損壞。 3. 裂縫修補塗料與一般膩子施工相同。 適當的施工規範 ▷ 底漆：CLEANTHANE 1000 ▷ 聚氨酯密封劑：NEW-THANSUNG SEAL(KS) ▷ 後續中間塗層：彈性聚氨酯系統 | | | |