

# NEW-HANSUNG密封件(SL)

## 2K彈性聚氨酯密封膠



該塗料是一種2K無溶劑型彈性聚氨酯密封劑，由具有異氰酸酯基(-NCO)的基礎成分和具有活性氫(-OH)的固化劑成分組成。它在彈性和伸長率方面具有優異的物理性能，並表現出優異的回彈性。水平面密封作業容易，乾燥後體積減少小，對屋頂伸縮縫、伸縮縫有效。

用法	混凝土表面的伸縮縫和裂縫、窗戶的伸縮縫
----	---------------------

### 規格

塗料類型	聚氨酯樹脂 (二組分)			
乾燥時間	類別設	5°C	20°C	30°C
	置觸摸	24小時	12小時	6個小時
	適用期	2小時	1小時	30分鐘
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。				
使用量	接縫尺寸 (面積X面積, mm)	5X5	10X10	15X15
	填充距離 (基於1LT, m)	40	10	4.5

稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋
比重	大約。1.46		
理論覆蓋範圍	請參閱上面的用量	固體體積比	99±1%
顏色	綠色、灰色、白色	乾膜厚度	請參閱上面的用量
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=1/3 (重量比)	閃點包	64°C
保質期	12個月 (5°C35°C室內儲存)	裝單位產	12公斤[基質 (3公斤), 硬化劑 (9公斤)]

### 品特性 (物理特性數據)

硬度	海岸 A 20 ± 10
----	--------------

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。</li> <li>2. 徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。</li> <li>3. 對於高強混凝土 (260kg/mm 以上)，應進行噴砂處理。</li> </ol>
塗裝條件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。</li> <li>2. 混凝土含水率：≤6%。</li> </ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插入支撐材料後，使用橡膠刮刀等將密封劑填充到底塗表面。</li> <li>2. 屋頂伸縮縫施工時，應粘貼遮蔽膠帶，防止建築物周圍污染和損壞。</li> <li>3. 裂縫修補塗料與一般膩子施工相同。</li> </ol> <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷底漆：CLEANTHANE 1000</li> <li>▷聚氨酯密封劑：NEW-THANSUNG SEAL(SL)</li> </ul>