

NEW-THANSUNG SEAL

1K彈性聚氨酯密封膠



該塗料是1K無溶劑型彈性聚氨酯密封劑，不需要基質和固化劑的混合過程，使用方便，並且可以防止乾燥缺陷等缺陷。特別是在附著力和抗衝擊性方面物理性能優異，並且由於其優異的觸變性，易於在垂直牆壁上作業。由於乾燥後體積減少很少，因此對於修復屋頂、伸縮縫和裂縫非常有效。與其他材料的密封劑相比，它還具有優異的塗漆性。

用法

混凝土表面伸縮縫、裂縫（非暴露）

規格

塗料類型	聚氨酯樹脂（1組份）			
乾燥時間	類別設	20°C	30°C	
	置觸摸	5°C24小時	12小時	8小時
	適用期	-	-	-
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。				
使用量	接縫尺寸 (面積X面積, mm)	5X5	10X10	20X20
	填充距離 (以300ml、m計)	12	3	0.78
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋	
比重	大約。1.41	固體體積比	98±1%	
理論覆蓋範圍	請參閱上面的用量	乾膜厚度	請參閱上面的用量	
顏色	綠色、灰色	保質期	6個月	
閃點包	65°C	裝單位	300毫升（墨盒）	

產品特性（物理特性數據）

坍塌度（長度）	小於3毫米	硬度	海岸 A 20 ± 10
坍塌度（寬度）	小於3毫米		

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。對於高強混凝土（260kg/mm 以上），應進行噴砂處理。
塗裝條件	<ol style="list-style-type: none">大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。混凝土含水率：≤6%。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">插入支撐材料後，使用橡膠刮刀等將密封劑填充到底塗表面。屋頂伸縮縫施工時，應粘貼遮蔽膠帶，防止建築物周圍污染和損壞。裂縫修補塗料與一般膩子施工相同。 <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none">▷底漆：CLEANTHANE 1000▷聚氨酯密封劑：NEW-THANSUNG SEAL 1K▷後續中間塗層：彈性聚氨酯系統