

# 諾魯塞#6600



## 快乾環氧膩子

該塗料是採用環氧樹脂和顏料製成的雙組份無溶劑型環氧膩子，具有優異的耐久性。它是一種用於地坪材料的快乾環氧膩子，由於其方便的刮刀作業性和快速的干燥速度，適用於裂縫修補或地坪塗裝時找平地板。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

### 規格

塗料類型

改性環氧/改性胺（雙組分）

乾燥時間

| 類別 設   | 5°C  | 20°C | 30°C |
|--------|------|------|------|
| 置觸摸    | 4個小時 | 2小時  | 1小時  |
| 乾透     | 12小時 | 5個小時 | 3小時  |
| 外套（最少） | 24小時 | 12小時 | 9小時  |
| 外套（最大） | 9天60 | 7天30 | 3天   |
| 適用期    | 分鐘   | 分鐘   | 20分鐘 |

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。

稀釋劑

不適用

稀釋比例

▷無需稀釋  
▷冬季粘度高時，請在體積比1%以內稀釋

比重

大約。1.73（淺綠色）

理論覆蓋

1.76公斤/平方米（基於1毫米）

固體體積比

98±2%

範圍

顏色

淺綠色

乾膜厚度

根據修復塗層表面

混合比例

基料(A)/固化劑(B)=2/1（重量比）

光澤度

啞光的

保質期

12個月

包裝單位

15公斤[基質（10公斤），硬化劑（5公斤）]

### 如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。

塗層狀況

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下，相對濕度：80%以下  
2. 請注意，由於環氧漆的性質，如果暴露在室外環境中，可能會發生變色和粉化。

塗層方法

1、打磨應待膩子完全乾燥後進行。  
2、砂磨時，如果膩子處理過的表面用100~150號砂紙進行一次機械拋光後需要光滑的表面，則可以用300號或更高版本的砂紙進行第二次拋光以獲得所需的塗層表面。  
3、膩子未乾前打磨、面塗可能會產生皺紋、裂紋、附著力差等缺陷。  
適當的施工規範  
▷底漆：環氧地坪底漆  
▷中塗：環氧地坪中塗、面漆  
▷面漆：NORUSEAL #6600（如有必要）