

YEGREENA 復古地板底漆



YEGREENA VINTAGE FLOORING PRIMER 是一款適用於水性共聚丙烯酸 YEGREENA VINTAGE 地板的專用透明底漆，採用功能性單體。由於沒有溶劑氣味，最適合建築物、地下室等室內裝飾。該塗料可提高與後續塗料的附著力、耐久性、耐鹼性、耐候性，同時防止白化，增強基層強度表面。

用法

商業空間、住宅空間等需要室內設計的室內地板材料 (YEGREENA VINTAGE FLOORING 專用底漆)

規格

塗料類型

丙烯酸乳液 (1組份)

乾燥時間

類別 設	5°C	20°C	30°C
置觸摸	30分鐘	20分鐘	10分鐘
乾透	8小時	5個小時	4個小時
外塗層 (最小) 外	8小時	5個小時	4個小時
塗層 (最大)	7天60	4天30	3天
適用期	分鐘	分鐘	20分鐘

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑

純淨水

比重

批准。1.03

稀釋比例

- ▷ 小學 400%
- ▷ 中學 300%

理論覆蓋

範圍

0.15 kg/m² (基於 50 μm)

固體體積比

35 ± 3%

顏色

象牙

乾膜厚度

50 μm

混合比例

單組分

光澤

光面

保質期

12個月

包裝單位

4公斤

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
2. 徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。

塗裝條件

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C 或以下，
相對濕度：80% 以下
2. 混凝土含水率：≤ 6%

塗佈方式

1. 表面處理
2. YEGREENA 復古地板底漆
 - ① 底漆原則上應塗刷兩次。底塗後，用 400% 純水稀釋 (底漆：水=1：4) 並充分攪拌。使用以下方法從底角塗抹塗層
一個麻袋塗底漆時，應充分塗抹底漆，以防止孔內形成氣泡。
 - 2 二次塗裝時，將底漆稀釋 300% (底漆：水=1：3)，重點塗抹底漆不良的部位。用滾筒或 PP 掃帚薄薄地塗抹，以免停滯在基地裡。塗裝完畢後，用滾筒或 PP 掃帚將滯留的油漆鋪開。一旦形成塗層，與中間塗層的粘附力可能會隨著基底和中間塗層之間的表面積減小而降低。
3. 葉格林納復古地板
4. CLEANPOXY 透明底漆或 CLEANPOXY(W) 底漆
5. YEGREENA 復古中層/面漆透明