

耶格林納復古地板

中間塗層



YEGREENA VINTAGE FLOORING 材料是一種無機水泥自流平型地板材料。由於具有較高的壓縮強度、彎曲強度和粘合強度，以及優異的流動性和鋪展性，因此具有優異的施工性。它也是一種VOC（揮發性有機化合物）含量極低的地板材料。

用法 商業空間、住宅空間等需要室內設計的室內地板材料

規格

塗料類型 丙烯酸無機水泥體系（二組份）

乾燥時間

類別	10°C	20°C	30°C
步行烘乾	36小時	24小時	16小時
附加塗層	72小時	48小時	24小時

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑

純淨水

稀釋比例

無需稀釋（當發現視力時，噴水重量比最多為0.1%）

比重

約1.8

理論覆蓋顏色

5.4公斤/平方米（基於3毫米）

乾膜厚度

3毫米

保質期

6個月

混合比例

二組分

包裝單位

粉末20公斤，液體4公斤

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
- 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。

塗層狀況

1. 大氣溫度：5-35°C，表面溫度：40°C或以下，相對濕度：80%以下
- 2、混凝土含水率：≤6%
- 3、基礎（表面）溫度：比露點溫度至少高3°C

塗佈方式

- 1、表面處理
 2. YEGREENA 復古地板底漆
(一級純水稀釋400%，二級：純水稀釋300%)
 3. 耶格林納復古地板
- 1 中塗混合：將液體加入容器後，放入適量粉末，混合均勻。然後，加入所有剩餘的粉末，用電動攪拌器攪拌3分鐘以上。
 - 2 中塗：對於坡度嚴重或凹凸多的部位以及容易產生氣泡的部位，一次報廢後（0.5~1毫米），乾燥1天以上。然後，在YEGREENA VINTAGE PRIMER（300%稀釋）後，建議乾燥3-4小時並繼續主塗（2-2.5mm）。（如果不塗底漆就塗主塗層，會產生氣泡。）
 - 底塗後，用刮刀等將因髒污而產生凹凸的部分切掉，並在前道塗上環氧底漆等，以防止產生針孔。
 - 確保重疊區域的轉乘時間不超過20分鐘。
 - 在超過30分鐘的狀態下，對材料施加應力（抹平、釘輓塗敷、振動等）可能會在表面留下痕跡。
 - 用鋸齒、乾草叉、鏟刀等均勻塗抹，用鏟刀自然地做出圖案。（如有需要，距表面1-2m處噴灑少量水後施工）
 - 風大或氣溫高的地方容易出現裂縫，請做好預防措施。
 - 如果塗層低於推薦的膜厚，可能會出現強度和附着力差以及針孔的情況。
4. CLEANPOXY 透明底漆或 CLEANPOXY(W) 底漆
 5. YEGREENA 復古中間塗層/透明面漆