

# PREMIUM PAINT INSPIRED BY PANTONE EXTERIOR

## 受彩通外飾啟發的優質塗料



PANTONE PREMIUM EXTERIOR PAINT 是一種可以產生絢麗彩通色彩的塗料。它幾乎含有不揮發性有機化合物和有害重金屬。而且，它可以在長時間後保持乾淨的外觀而不變色。僅使用緻密的塗膜形成性和耐候性優異的顏料。這是一種優質外牆水性塗料，塗漆後的外觀比一般水性塗料並具有防真菌和苔蘚的功能。

用法	混凝土、水泥等鹼性材料的室外天花板、牆面面漆、砂漿、石膏板等
----	--------------------------------

### 規格

油漆類型	純丙烯酸乳液水性外牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40分鐘	30分鐘	20分鐘
	乾硬	1.5小時	1小時	30分鐘
	重塗所需時間 (分鐘)	6個小時	4個小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%, 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
類別	光澤度(60°)	固體體積比	理論覆蓋範圍 (基於白色)	
啞光(平)	少於3	約。41%	5~7m <sup>2</sup> /ℓ/2次	
半光(蛋殼)	10~15	約。35%	5~6m <sup>2</sup> /ℓ/2次	
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少4小時	顏色	白色、其他顏色	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

絢麗的色彩製作	可產生絢麗多彩的色彩 (PANTONE, Co., Ltd. 官方韓國塗料)
優良的成膜性能	它是一種高耐候水性塗料, 採用100%丙烯酸樹脂, 具有緻密的漆膜成分, 它對於真菌和苔蘚的預防效果非常好。
優異的環保性能	它是一種低VOC、無有害重金屬、無APEO (一種環境激素)的環保水性塗料, 塗裝過程中氣味極小。

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)</li> <li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li> <li>3、物料適宜的pH值必須小於9, 含水率必須達到低於6%。</li> <li>4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平, 表面塗裝前應進行調整。</li> </ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 底漆                     <ol style="list-style-type: none"> <li>① 表面處理後, 將水性滲透封閉劑DNX-4001用水稀釋至100%, 用滾筒或刷子塗抹一次, 乾膜厚度為15μm。</li> <li>② 表面吸收嚴重的部位, 應再塗一次。</li> </ol> </li> <li>2. 面漆                     <ol style="list-style-type: none"> <li>① 底塗後, 在20°C下放置至少3小時後, 塗刷該塗料兩次, 以達到干膜厚度60μm, 用刷子、滾筒或噴塗。</li> <li>② 此時, 用水稀釋至10%後塗抹。</li> <li>③ 塗兩遍後, 在20°C下, 第一遍面漆後, 重塗間隔時間至少為4小時。</li> </ol> </li> </ol>