

SINGLETHANE GOLD(VERTICAL)



用於暴露的單組份彈性聚氨酯防水材料

該塗料是一種單組份彈性聚氨酯中間塗料，在伸長率、附着力、彈性和抗衝擊性方面具有優異的物理性能。特別是，作為單組份型，無需攪拌基劑和固化劑即可立即使用，並且可以應用於垂直表面。它是一種單組份彈性聚氨酯防水材料，塗層的伸長率和彈性效果優異。由於塗料的粘度，即使在垂直表面也可以形成厚塗層。它是一種適用於垂直表面防水的塗料。

用法	屋頂及裸露區域專用防水塗料		
規格			
塗料類型	聚氨酯樹脂 (單組份)		
乾燥時間	類別設	5°C	20°C
	置觸摸	12小時	7小時
	乾透	72小時	24小時
	外塗層 (最小) 外	3天	1天
	塗層 (最大)	4天60	3天30
	適用期	分鐘	分鐘
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。			
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷ 無需稀釋
比重	大約。1.5		
理論 覆蓋範圍	5.0公斤/平方米 (基於3毫米)	固體體積比	超過90%
顏色	綠色的	乾膜厚度保	3毫米
閃點包	33°C	質期	6個月
裝單位	18公斤		
產品特性 (物理特性數據)			
拉伸強度 撕	大於 2.5 N/mm ² 大	伸長率 硬	超過450%
裂強度	於 14.7 N/mm ²	度	海岸 A 60 ± 10
如何使用			
表面 處理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。 3、對於高強混凝土 (260kg/mm²以上)，應進行噴砂處理。 		
塗裝 條件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下。 2、混凝土含水率：≤6%。 		
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 NEW-THANSUNG SEAL(N) 加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。 2、用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉等施塗SINGLETHANE，分為一次刮塗 (0.5~1.0mm) 和二次主塗。塗上厚厚的一層 (2mm以上) 立即可能會導致乾燥失敗。 <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 底漆：CLEANTHANE 1000 ▷ 中間塗層：NEW SINGLETHANE ▷ 面漆：CLEANTHANE 3000K 		