

# Cleanpooxy 透明底漆



## 滲透環氧底漆

該漆為2K透明環氧漆，主要成分為環氧樹脂和聚酰胺樹脂。它由於其優異的滲透性，特別適用於混凝土。特別是，它增強混凝土砂漿表面的強度並提高之間的附著力，基材和隨後的油漆。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

### 規格

塗料類型	改性環氧樹脂/聚酰胺 (2 組分)			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	3小時	1小時	30分鐘
	乾透	20小時	8小時	6個小時
	外套 (最少)	24小時	8小時	6個小時
	外套 (最大)	1個月	15天	8天
	適用期	12小時	5個小時	2小時
<small>上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會有不同，具體取決於施工現場。 超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請確認後申請適當的表面處理和附著力。</small>				
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋	
比重	大約。0.94 (清晰)			
理論覆蓋範圍	0.15kg/m <sup>2</sup> (6.6m <sup>2</sup> /ℓ)	固體體積比	33±3%	
顏色	清除	乾膜厚度	50µm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=4/1 (重量比)	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單元	16L (化合物)	
閃點	16°C			

### 如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"><li>混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。</li><li>徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。表面並保持表面光滑度。</li><li>因混凝土不良而吸收底漆嚴重的基材應進行加固。通過附加塗層以表現出優異的附著力。</li><li>對於高強度混凝土 (260kg/cm<sup>2</sup>或更高)，應進行噴砂處理。</li></ol>
塗層狀況	<ol style="list-style-type: none"><li>大氣溫度 :5~35°C，表面溫度 :40°C或以下，</li><li>混凝土含水率 :≤6%</li></ol>
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"><li>塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。</li><li>將基材與固化劑混合均勻後，使用滾筒等平滑地塗抹到基材表面。</li></ol> <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▷底漆 : CLEANPOXY 透明底漆</li><li>▷面漆 : 環氧系、聚氨酯系、PVDF塗料</li></ul>