

CLEANPOXY

DHDC-6400(S)



該塗料是以環氧改性胺樹脂為基礎的無溶劑型環氧塗料，能形成牢固的干膜。具有優異的附著力、外觀、耐久性、耐化學性，可進行無氣噴塗。特別是500μm厚的一次塗裝即可，塗膜光滑度好，是一種優質非溶劑型環氧襯裡塗料，適合用作混凝土地坪塗料。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

規格

| 塗料類型 | 改性環氧/改性胺（雙組分） | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| 乾燥時間 | 類別 | 5°C | 20°C | 30°C |
| | 設置為觸摸 | 10個小時 | 5個小時 | 3小時 |
| | 乾透 | 48小時 | 24小時 | 18小時 |
| | 外套（最少） | 72小時 | 48小時 | 24小時 |
| | 外套（最大） | 9天 | 4天 | 3天 |
| | 適用期 | 60分鐘 | 30分鐘 | 20分鐘 |
| <small>上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會有所不同在施工現場。 超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請檢查後申請適當的表面處理和附著力。</small> | | | | |
| 稀釋劑 | 不適用 | 稀釋比例 | ▷無需稀釋 ▷如果液體粘度較高 冬季，稀釋內 體積比1% | |
| 比重 | 大約。1.50（綠色） | | | |
| 理論 覆蓋範圍 | 0.78kg/m ² （以0.5mm為基準） | 固體體積比 | 96±3% | |
| 顏色 | 綠色、灰色、其他訂購顏色 | 乾膜厚度 | 0.5~1mm | |
| 混合比例 | 基料(A)/固化劑(B)=5/1（重量比） | 光澤度 | 光滑 | |
| 保質期 | 6個月 | 包裝單位 | 16L（化合物） | |

如何使用

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面處理 | 1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。 2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。 |
| 塗裝條件 | 1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下， 相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下 2. 請注意，由於環氧漆的性質，如果使用，可能會發生變色和粉化。 暴露於室外環境。 3. 注射壓力：大於3000 psi(210kgf/cm ²) 4. 使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲， 硬度下降、泛白、滑痕等。 |
| 塗層方法 | 1. 底漆處理後，用環氧膩子對牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫進行加固。 2. 將固化劑加入基料中，用動力攪拌器攪拌均勻3-5分鐘後使用。 3. 使用無氣設備均勻塗抹。 適當的施工規範 ▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200 ▷里料：CLEANPOXY DHDC-6400(S) ▷面漆：CLEANPOXY 3100、CLEANPOXY COATING、DHDC-2740（如有需要） |