

CLEANPOXY EMBOSSING



該漆是以無溶劑型環氧樹脂和改性胺樹脂為主要成分的2K環氧襯裡漆。具有優異的干膜硬度、附著力、耐久性、耐化學性、防塵性。特別是，它具有降低車輪和其他物體產生的噪音的效果，這是現有地坪塗料的缺點。

用法

混凝土表面用低噪音無溶劑型環氧防塵地坪材料

規格

塗料類型	改性環氧/改性胺（二組分）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	10個小時	5個小時	3小時
	乾透	48小時	24小時	18小時
	外套（最少）	72小時	48小時	24小時
	外套（最大）	9天	4天	3天
	適用期	60分鐘	30分鐘	20分鐘
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。				
超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。				
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋 ▷冬季粘度高時，請在體積比1%以內稀釋	
比重	大約。1.52			
理論覆蓋範圍	0.80kg/m ² （以0.5mm為基準）	固體體積比	95±3%	
顏色	綠色、灰色、其他訂購顏色	乾膜厚度	0.3~1mm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=6/1（重量比）	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單位	14L（化合物）	

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。
塗層狀況	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下， 相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下 2. 請注意，由於環氧漆的性質，如果使用，可能會發生變色和粉化。 暴露於室外環境。 3. 由於差異較多，請在測試塗佈後計算所需用量 4. 使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲， 硬度下降、泛白、滑痕等。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。 2. 用方巾等將塗料均勻塗抹，並用蜂窩滾筒進行作業同時。 <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200 ▷襯裡：CLEANPOXY LINING DHDC-6200(Y) ▷Embo：CLEANPOXY 壓花 ▷面漆：CLEANPOXY 3100、CLEANPOXY COATING、DHDC-2740（如有需要）