

CLEANPOXY LINING CLEAR



該漆是以環氧樹脂為主要成分的雙組份環氧透明漆和改性胺樹脂。具有優異的干膜硬度、附着力、耐久性、耐化學性和防塵性。特別是與其他產品相比，它是低粘度類型。與現有的環氧透明塗料相比，具有較為優異的平滑度。因此，它有一個特點是塗漆後形成美觀的外觀，但可能會出現泛黃現象。它如果在使用這種塗料之前進行室內設計，效果會更佳。

用法

用於混凝土表面的環氧地坪材料（通過改進室內設計的效果透明襯裡）

規格

塗料類型	改性環氧/改性胺（雙組分）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	10個小時	5個小時	3小時
	乾透	48小時	24小時	18小時
	外套（最少）	72小時	48小時	24小時
	外套（最大）	9天	4天	3天
	適用期	60分鐘	30分鐘	15分鐘
<small>上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會有所不同，具體取決於施工現場。 超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效，請確認後申請適當的表面處理和附著力。</small>				
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋 ▷冬季粘度較高時 季節，按體積比稀釋 1%	
比重	大約：1.06（透明）			
理論 覆蓋範圍	2.2kg/m ² （以2.0mm為基準）	固體體積比96±3%		
顏色	透明（化合物）	乾燥厚度	1~2mm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=4/1（重量比）	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單位	16L（化合物）	

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。 2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。表面並保持表面光滑度。
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下， 相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下 2、由於環氧內襯透明漆的性質，如果塗裝後泛黃嚴重，表面顏色鮮豔，根據厚度不同會產生色差透明油漆。（即使在室內短暫停留後） 3. 如果需要低黃變，請使用 YEGREENA VINTAGE FLOORING TOP COAT CLEAR 或葉格林納水晶 100。 4、泛黃程度取決於室內照明的使用時間和類型。 5. 使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲， 硬度下降、泛白、滑痕等。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。 2. 使用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、方巾等塗抹均勻。 3. 薄塗層時可能會出現縮孔等問題，請注意。 (1mm以下-1次) <p>適當的施工規範</p> <p>▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200 ▷襯裡：CLEANPOXY LINING CLEAR</p>