

CLEANPOXY LINING

DHDC-6200(K)



該漆是以環氧樹脂為主要成分的CLEANPOXY LINING 2K漆。它具有很強的乾膜具有優異的附著力、外觀、耐久性和耐化學性。在特別是，它是一種優質無溶劑型環氧襯裡漆，適合作為混凝土地板塗料一次即可塗厚厚的塗料，並且光滑度塗層的效果很好。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

規格

塗料類型	改性環氧/改性胺（二組分）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	8小時	4個小時	2小時
	乾透	48小時	24小時	18小時
	外套（最少）	72小時	48小時	24小時
	外套（最大）	9天	4天	3天
	適用期	60分鐘	30分鐘	20分鐘
<small>上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會有所不同，具體取決於施工現場。 超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請確認後申請適當的表面處理和附著力。</small>				
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋 ▷如果粘度過高 冬季，稀釋 體積比1%以內	
比重	大約。1.51（綠色）			
理論 覆蓋範圍	3.15kg/m ² （以2mm為基準）	固體體積比	95±3%	
顏色	綠色、灰色、其他訂購顏色	乾膜厚度	2~3mm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=5/1（重量比）	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單位	16L（化合物）	

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none">大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下， 相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下請注意，由於環氧漆的性質，如果使用，可能會發生變色和粉化。 暴露於室外環境。使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲， 硬度下降、泛白、滑痕、分色等。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。將固化劑加入基料中，用動力攪拌器攪拌均勻3-5分鐘後使用。使用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、方巾等塗抹均勻。為防止襯裡表面產生氣泡，襯裡不應有遺漏區域。 底塗：將襯裡分為一次刮塗和一次刮塗進行施工是有效的。 二次主塗層。 <p>▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200 ▷襯裡：CLEANPOXY 襯裡 DHDC-6200(K) ▷面漆：CLEANPOXY 3100、CLEANPOXY COATING、DHDC-2740（如有需要） ▷膩子：NORUSEAL #6600、CLEANPOXY(LO) PUTTY（如有必要）</p>