

CLEANPOXY LINING

DHDC-6200(Y)



該漆是以環氧樹脂為主要成分的環氧內襯雙組份漆。它具有堅固的干膜，具有優異的附著力、外觀、耐久性和化學性能。特別是，它是一種環氧內襯塗料，適合用作混凝土地板塗刷一層即可形成較厚的塗層，並且塗層的光滑度好的。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

規格

塗料類型	改性環氧/改性胺（雙組分）				
乾燥時間	類別	5°C	10°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	10個小時	6個小時	4個小時	2小時
	乾透	48小時	36小時	24小時	18小時
	外套（最少）	72小時	60小時	48小時	24小時
	外套（最大）	9天	6天	4天	3天
	適用期	60分鐘	45分鐘	30分鐘	20分鐘
<small>上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會有不同在施工現場。 超過最大後續塗層時間的薄膜可能會出現附著力失效。請檢查後申請適當的表面處理和附著力。</small>					
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷無需稀釋 ▷冬季粘度較高時 季節，按體積比1%稀釋		
比重	大約。1.55（綠色）				
理論 覆蓋範圍	3.2kg/m ² （以2mm為基準）	固體體積比	95±3%		
顏色	綠色、灰色、其他訂購顏色	乾膜厚度	2~3mm		
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=5/1（重量比）	光澤度	光滑		
保質期	6個月	包裝單位	24 kg [基質(20kg)、固化劑(4kg)]		

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none">1. 大氣溫度 :5~35°C，表面溫度 :40°C或以下， 相對濕度 :80%以下，混凝土含水率 :6%以下2. 請注意，由於環氧漆的性質，如果使用，可能會發生變色和粉化。 暴露於室外環境。3. 使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲， 硬度下降、泛白、滑痕、分色等。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。2. 將固化劑加入基料中，用動力攪拌器攪拌均勻3-5分鐘後使用。3. 使用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、方巾等塗抹均勻。4、為防止襯裡表面產生氣泡，襯裡不應有遺漏區域。 底塗，將襯裡分為一次刮塗和一次刮塗進行施工是有效的。 二次主塗層。 <p>適當的施工規範</p> <p>▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200 ▷襯裡：CLEANPOXY LINING DHDC-6200(Y) ▷面漆：CLEANPOXY 3100、CLEANPOXY COATING、DHDC-2740（如有需要）</p>