

CLEANPOXY LINING(LO)



Low odor type epoxy lining

該塗料是一種環氧襯裡產品，與傳統非溶劑型環氧塗料中使用的非反應性稀釋劑和添加劑中所含的現有成分相比，通過使用低氣味成分來減少施工過程中的氣味。此外，作為基於環氧改性胺樹脂的無溶劑型環氧塗料，其乾膜硬度、外觀、耐久性和耐化學性優異。特別是，一次塗裝即可厚塗，且塗膜的平滑性良好，是適合作為混凝土地坪塗料的無溶劑型環氧塗料。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

規格

塗料類型

改性環氧/改性胺（雙組分）

乾燥時間

類別設	5°C	20°C	30°C
置觸摸	20小時	8小時	4個小時
乾透	52小時	24小時	18小時
外塗層（最小）外	74小時	48小時	24小時
塗層（最大）	9天2	7天1	3天30
適用期	小時	小時	分鐘

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。

稀釋劑

不適用

稀釋比例

▷無需稀釋

比重

大約。1.50（綠色）

理論

覆蓋範圍

3.0公斤/平方米（基於2毫米）

固體體積比

97±3%

顏色

綠色、灰色、其他訂購顏色

乾膜厚度

1-3毫米

混合比例

基料(A)/固化劑(B)=5.5/1（重量比）

光澤度

光滑

保質期

12個月

包裝單位

24公斤[基質（20.3公斤），硬化劑（3.7公斤）]

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。

塗裝條件

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下，
相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下
2. 請注意，由於環氧漆的性質，如果暴露在室外環境中，可能會發生變色和粉化。
3. 使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲，

塗層方法

1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。
2、將固化劑加入基料中，用動力攪拌器攪拌均勻3-5分鐘後使用。
3. 使用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、方巾等塗抹均勻。
4、為防止襯裡表面產生氣泡，襯裡不應有遺漏區域。
底漆，將襯裡分次刮塗塗效果更佳
和二次塗層。
▷底漆：CLEANPOXY LINING (LO)C 底漆、CLEANPOXY (W) 底漆
▷襯裡：CLEANPOXY LINING(LO)
▷膩子：CLEANPOXY(LO) PUTTY、NORUSEAL #6600（如有必要）
▷面漆（如有必要）：CLEANPOXY (W) TOPCOAT（塗裝前表面處理，推薦使用 CLEANPOXY (W) 底漆