

# Cleanpoxy 多模



是以無溶劑環氧樹脂和改性胺為主要成分的2k無溶劑環氧型透明膩子，具有優異的硬度和附着力。

由於其乾燥時間快，適合修復裂縫或提供良好的流平性。

用法 修復和填充混凝土地板上的裂縫

## 規格

塗料類型 改性環氧/改性胺(2K)

乾燥時間	類別設	5°C	20°C	30°C
	置觸摸	8小時	4個小時	3小時
	乾透	18小時	6個小時	4小時
	外塗層 (最小) 外	36小時	18小時	12小時
	塗層 (最大)	9天30	4天15	3天
	適用期	分鐘	分鐘	7分鐘

上述適用期和後續塗層時間基於實驗室條件，並可能因施工現場而異。如果超過最

大復塗時間後施工，可能會導致附着力差，因此應在適當的表面處理後進行施工。

稀釋劑 不適用

比重 大約。1.1

稀釋比例

▷ 無需稀釋

理論覆蓋範圍 0.55公斤/立方米 (以0.5毫米計)

固體體積比

95±3%

顏色 透明的

乾膜厚度

0.5-1毫米

混合比例 基料(A)/固化劑(B)=2.5/1 (重量)

光澤度

光滑

保質期 12個月

包裝單元

9L、3L (A+B)

## 如何使用

表面處理 1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。  
表面並保持表面光滑度。

塗裝條件 1、大氣溫度：5-35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下  
2、混凝土含水率：≤6%  
3. 由於透明環氧樹脂的特性，如果油漆顏色鮮豔，隨著時間的推移，顏色可能會有所不同。4. 泛黃程度因長期暴露在陽光下或室內燈光下而有所不同。  
5. 稀釋劑用量超過推薦用量，會出現乾燥延遲、硬度下降、泛白、滑痕等現象。  
\* 薄膜厚度越厚，透明度越差。

塗佈方式 1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。  
2. 將基材與固化劑混合均勻後，使用滾筒等平滑地塗抹到基材表面。

推薦系統

- ▷ 底漆：環氧底漆
- ▷ 面漆：環氧面漆
- ▷ Putty CLEANPOXY MULTI MODLING