

CLEANPOXY



溶劑型環氧面漆透明

該漆是以環氧樹脂和聚酰胺樹脂為主要成分的雙組份透明環氧漆，是一種適用於混凝土的透明面漆。該塗料還具有優異的耐磨性和附著力，具有良好的耐水性和耐化學性。

用法

混凝土地坪漆面漆清漆

規格

塗料類型	改性環氧樹脂/聚酰胺（雙組分）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	2小時	1小時	40分鐘
	乾透	30小時	15小時	10個小時
	外套（最少）	32小時	18小時	12小時
	外套（最大）	1個月	15天12小	8天
	適用期	16小時	時	8小時
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。				
超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。				
稀釋劑	DR-100、DR-100L	稀釋比例	▷刷塗、輥塗：小於5%	
比重	大約。0.97（透明）			
理論 覆蓋範圍	0.09kg/m ² （10.5m ² /ℓ）	固體體積比42±3%		
顏色	透明的	乾膜厚度	40μm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=2/1（體積比）	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單位	16L（化合物）	
閃點	16°C			

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。
根據化學物質的類型 和濃度，變色可能	<ol style="list-style-type: none">大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C或以下， 相對濕度：80%以下請注意，由於環氧漆的性質，如果使用，可能會發生變色和粉化。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。將主劑和固化劑混合均勻後，用滾筒等平滑地塗抹在基面上。 <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none">▷底漆：CLEANPOXY 透明底漆、CLEANPOXY 滲透底漆 DNY-200、▷中間塗層：環氧色漆（如有必要）▷面漆：溶劑型環氧透明面漆