

CORK BINDER (CB)

One-component elastic urethane binder

單組份彈性聚氨酯粘合劑



該塗料是基於濕氣固化聚氨酯樹脂的聚氨酯粘合劑，符合 KS F 8980（透水軟木地板鋪路材料）。它是通過特殊的塗佈機混合而成的地坪材料。

軟木碎片。其優良的減震能力和彈性，減輕身體的疲勞和疲憊行人的力量。通過選擇特定的芯片材料和合適的尺寸來起到防滑作用，可以生產各種顏色和設計。軟木地板鋪裝是應用於學校體育設施的塗料，兒童遊樂設施和公園步道，提供出色的附著力和行走舒適度。

用法

公園步道、學校體育設施、多功能體育場、兒童遊樂設施、各種戶外設施等

規格

塗料類型	聚氨酯樹脂（單組份）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	5個小時	2小時	1小時
	乾透	36小時	12小時	6個小時
	外套（最少）	36小時	24小時	12小時
	外套（最大）	72小時	48小時	36小時
	適用期	60分鐘	40分鐘	30分鐘
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因結構而異地點。				
稀釋劑	-	稀釋比例	▷ 無需稀釋	
比重	1.07			
理論覆蓋範圍	18~24 kg (軟木片) : 18 kg (活頁夾)	固體體積比	98±2%	
顏色	清除	光澤度	半光澤	
保質期	6個月	包裝單位	18kg	

產品特性（物理特性數據）

抗拉強度	米奧雷大於0.5N/mm ²	伸長率	超過10%
防滑性	超過 40 (BPN)		

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。 2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。表面並保持表面光滑度。
塗層狀況	<ol style="list-style-type: none"> 1、大氣溫度 :5~35°C、表面溫度 :40°C以下、相對濕度 :80%以下 2、混凝土含水率 :≤6%
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用鋸齒刮刀、橡膠刮刀、乾草叉、滾筒等將其均勻地塗抹在底漆表面上。 2. 使用專用攪拌器（60rpm以上）將彈性體粘結劑與切片混合均勻3分鐘以上。 3. 鋪設後攤鋪至一定厚度並用加熱滾筒整理表面（夏季160°C；冬季200°C以下）。 <p>適當的施工規範</p> <p>▷ 底漆 : CORK BINDER (CB)</p> <p>▷ 中間塗層 : CORK BINDER (CB) + CORK</p>