

清潔環氧膩子



快乾環氧膩子

Cleanpoxy Putty是一種由環氧樹脂和顏料製成的2K無溶劑型環氧膩子，具有優異的耐久性。體積與重量混合比為1:1，使用方便，具有良好的抹塗作業性。它是一種快乾環氧膩子，用於裂縫修復或找平地板。

用法

適用於混凝土地板的室內防塵地坪底漆

規格

塗料類型

改性環氧/改性胺（二組分）

乾燥時間

類別	5°C	20°C	30°C
設置為觸摸	4個小時	2小時	1小時
乾透	12小時	5個小時	3小時
外套(最小)	24小時	12小時	9小時
外套(最大)	9天60	7天30	3天
適用期	分鐘	分鐘	20分鐘

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。

稀釋劑

不適用

稀釋比例

▷ 無需稀釋

▷ 冬季粘度高時，請在體積比1%以內稀釋

比重

大約。1.65

理論覆蓋範圍

1.68公斤/平方米（基於1毫米）

固體體積比

98±2%

顏色

淺灰色

乾膜厚度

取決於表面狀況

混合比例

基料(A)/固化劑(B)=1/1（重量、體積）

光澤度

啞光的

保質期

12個月

包裝單位

6公斤(基質(3公斤)、固化劑(3公斤))

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
- 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面光滑。

塗裝條件

- 1、環境溫度：5-35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下
2. 請注意，由於環氧樹脂的性質，暴露在紫外線照射的環境中可能會發生變色和粉化。

塗層方法

- 1、打磨應待膩子完全乾燥後進行。
- 2、如果用#100-150砂紙第一次機器打磨後要求表面光滑，使用#300或更細的砂紙進行第二次打磨即可獲得所需的表面。
- 3、在膩子完全乾燥前打磨並塗裝後續塗料可能會產生皺紋、裂紋、附著力差等缺陷。

適當的施工規範

▷ 底漆：環氧地坪底漆

▷ 中漆/面漆：環氧地坪中漆、面漆

▷ 膩子：Cleanpoxy Putty（如有必要）