

簡易防滑面漆

EASY NON-SLIP TOP COAT



該塗料由丙烯酸樹脂組成，不使用揮發性重金屬材料。它是一種低氣味水性塗料，無需稀釋劑，可作為原液進行輥塗。它還具有防滑表面，適合輕鬆行走。由於其快乾性和優異的附著力，因此具有良好的施工性。

用法

適合輕交通的防滑表面

規格

塗料類型

丙烯酸樹脂/面漆（單組份）

乾燥時間

類別	5°C	20°C	30°C
設置為觸摸	2小時	1小時	30分鐘
乾硬型	4個小時	2小時	1小時
外套（最少）	6個小時	3小時	2小時

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

進行適當的表面處理並檢查附著力後進行塗漆，因為超過最大後續塗層的塗膜可能會導致附著力失效。

稀釋劑

自來水

稀釋比例

▷無需稀釋（必要時5%）

比重

大約。1.1

固體體積比

35±3%

理論覆蓋範圍

0.11 公斤/米 (10.0 平方米/升)

乾膜厚度

35µm (1層)

顏色

不透明

光澤度

半光澤

混合比例

單組份

保質期

6個月

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
- 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿及異物，保持表面平整度。
- 3、因混凝土質量差而嚴重吸收底漆的基材應通過附加塗層進行加固，以表現出優異的附著力。

塗裝條件

- 1、大氣溫度：5-35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下
混凝土含水率：6%以下
- 2、低溫高濕條件下，塗裝時塗層表面水分蒸發非常延遲，即使乾燥也無法發揮正常的性能。

塗層方法

1. 底漆塗刷後，用環氧膩子對牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫進行加固。
- 2、攪拌塗料中的防滑劑，確保混合均勻，然後用滾筒將作品抹平。
3. 建議使用未稀釋的塗料，但必要時可以用水稀釋至5%以下。

適當的施工規範

- ▷底漆 EASY NON-SLIP
- ▷面漆：EASY NON-SLIP

NOROO