

FIRE KEEPER (啞光)

阻燃油基透明DFL-100F



Fire Keeper (啞光)阻燃油性透明DFL-100F產品是以氯化橡膠樹脂為主要成分的發泡阻燃塗料。它是一種特殊的功能性塗料

主要應用於膠合板、木材等易燃材料，具有以下作用：

防止或延遲火災發生時木材的燃燒。

用法

建築物內部的單板、中密度纖維板 (MDF) 和需要保護的木材
阻燃功能
在國家指定的特殊區域對單板和木材進行阻燃處理
總統令。

規格

塗料類型	氯化橡膠體系			
乾燥時間	類別	5°C	25°C	30°C
	設置為觸摸		1小時	
	乾硬型		4個小時	
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		2小時	
稀釋劑	阻燃塗料稀釋劑	稀釋比例	最多 20% ,具體取決於繪畫工具	
比重	大約。 1.1	型式認可編號	百勝 16-6	
理論 覆蓋範圍	4.2平方米/ℓ	固體體積比	大約。 44 ± 1	
重塗間隔時間	25°C ,充分通風 最少2小時	乾膜厚度	105µm (建議塗3~4層)	
顏色	透明的	光澤度	啞光的	

產品特性 (物理特性數據)

阻燃性能	阻燃性能優異，從而保持半永久性的阻燃性能。
加工性	由於其快乾性，作業性優異，乾膜外觀優異。
耐用性	防水性和耐久性都非常出色。

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">徹底清除表面的油污、水分及異物。對於底漆，請使用指定的底漆 HILAC PLUS SANDING SEALER。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">使用前充分攪拌。充分攪拌後，根據情況添加指定稀釋劑至20%，塗抹3次或以上。 在塗裝設備上。底塗後重塗時，在25°C下完全乾燥至少2小時後施工。麵團的量 (D·F·T)應為105µm (0.105mm)以上。