

# FIRE KEEPER (啞光)

## 阻燃水性白DFW-200F



FIRE KEEPER (MATTE) 阻燃水性白色 DFW-200F 是一種水性阻燃塗料，設計用於塗敷在膠合板、木材、MDF、

等，即使在較低的膜厚度下也能表現出很強的阻燃性能。這

該產品是一種特殊的高功能阻燃塗料，形成不可燃的

乾膜在發生火災時膨脹並防止或延遲時的隔熱層

木材等易燃材料的碳化。

### 用法

建築物內部的單板、中密度纖維板 (MDF) 和需要保護的木材  
阻燃功能  
在國家指定的特殊區域對單板和木材進行阻燃處理  
總統令。

### 規格

塗料類型	特種水性乳液樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾透	2小時	1小時	40分鐘
	所需時間 用於重塗 (分鐘)	4個小時	2小時	90分鐘
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高25%, 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約 1.3	型式批准號YUM 04-16		
理論 覆蓋範圍	6.0m <sup>2</sup> /ℓ	固體體積比	50±1%	
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少2小時	乾膜厚度	83μm (建議塗2~3層)	
光澤度	啞光的	顏色	白色的	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

阻燃性能	由於阻燃處理面積大,阻燃性能和加工性優異。
對環境造成的影響	它是一種水性產品,不含有害重金屬,有機溶劑含量少。

### 如何使用

表面 處理	1、徹底清除表面的油污、水分及異物。 2、底漆使用指定底漆 FIRE KEEPER 水性漆面 或必要時使用綠色漆面。
塗層 方法	1、使用前充分攪拌。 2、刷塗或滾筒塗裝時,添加塗料100,恆水值20以下, 噴塗時,添加塗料100,添加量不超過25指定稀釋劑, 塗刷充分攪拌後,至少塗刷三遍。 3、底塗後重塗時,應在25°C下完全乾燥至少2小時後施工。 4、麵團量 (D、F、T)應為83μm (0.083mm)以上。