

# GREEN LACQUER SANDING SEALER

## 綠漆打磨密封劑



該塗料是以具有優異物理性能的特殊樹脂為基礎的底漆，具有以磨料為主要成分。它是為了解決以下問題而開發的水性塗料  
環境污染、火災風險以及對人體的危害。

用法

適用於木材、木製工藝品、室內裝飾和一般家具的透明底漆

### 規格

塗料類型	丙烯酸樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40~60分鐘	20~40分鐘	10~20分鐘
	乾硬型	5~6小時	4~5小時	3~4小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)		2小時	
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高5%, 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.0±0.1	固體體積比	大約。30%	
理論 覆蓋範圍	8~10m <sup>2</sup> /ℓ/2次	乾膜厚度	30μm (建議塗2層)	
重塗間隔時間	20°C,充分通風 最少3小時	顏色	透明的	
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

防黴效果	它具有抗菌、防腐作用。
對環境造成的影響	內牆塗料時氣味小。

### 如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"><li>用#180-220 砂紙沿紋理打磨 將基材的粗糙表面磨平。</li><li>徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末， 將其徹底乾燥。</li><li>塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。</li></ol>
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"><li>按稀釋比例稀釋並充分攪拌。</li><li>底漆乾燥2小時後，重新塗刷綠漆砂光密封劑。 避免一層塗層過厚。(容易產生氣泡)</li><li>如果重塗間隔時間短，整個表面塗完後乾燥時可能會出現氣泡。</li></ol>