

# GREEN LACQUER SURFACER

## 綠漆面劑



該漆是一種經技術混合而成的單組份風幹水性漆。基於風幹特殊樹脂的添加劑、著色顏料和體質顏料優異的物理性能。這是油性漆開發而成的產品水性型。這是用於中塗/底漆，改善封閉空間的工作塗裝過程中和塗裝後有機溶劑引起的氣味和毒性。

使用法

木材、木制品藝品、建築物內部整體木門窗框等。要求低毒的玩具和兒童使用用品的中間塗料/底漆

### 規格

塗料類型	纖維素樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設定為觸摸	40-60分鐘	20-40分鐘	10-20分鐘
	乾硬型	3~4小時	2~3小時	1~2小時
	重新補充所需時間(分鐘)		2小時	
誘導劑	自動化來水(提升率:最高5%, 體積比)	折疊式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	最大約 $\rho 1.5 \pm 0.1$	固體體積比	最大約 $\rho 38\%$	
理論 覆蓋範圍	8~10m <sup>2</sup> /ℓ	乾膜厚度	42μm(建議塗2層)	
間隔時間重塗	20°C, 充分通風 最少3小時	顏色	白色的	
玻璃度	啞光的			
儲存和保存	12個月(通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 近期5°C~30°C, 溫度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

薄膜性能	它具有研磨特性。
加工性	塗刷作業性、成膜性優異。
對環境造成的影響	沒有火災險, 室內塗漆時幾乎沒有異味。

### 如何使用

檯面 處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用#180-220砂紙沿紋理, 將基材的粗糙表面磨平。</li> <li>2. 徹底清除基材表面的油脂或頭部及衰老的粉末, 將其徹底乾燥。</li> <li>3. 塗漆前應將水份徹底乾燥並徹底消除模具。</li> </ol>
塗層 帕法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按濃縮比例濃縮並充分攪拌。</li> <li>2. 底漆乾燥2小時後, 重新塗裝綠漆面。 避免塗層過厚。(容易產生氣泡)</li> <li>3. 如果重塗間隔時間短, 整個檯面塗完後乾燥時可能會出現氣泡。</li> </ol>