

GREEN LACQUER TOP COAT

綠漆面漆



該塗料是在油性漆的基礎上將油性漆發展成水性漆而製成的產品。快乾專用樹脂，具有優異的物理性能。它是一種高性能水性塗料。其特點是對各種基材具有優異的附著力，包括油基舊塗層、搪瓷和清漆，因為其物理性能和塗層外觀與油基相似漆。

用法

適用於木材、木製工藝品、室內和一般家具的白色面漆、舊膜塗層（油性漆、搪瓷等）

規格

塗料類型	丙烯酸/聚氨酯樹脂			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40~60分鐘	20~40分鐘	10~20分鐘
	乾硬型	3~4小時	2~3小時	1~2小時
	重新塗覆所需時間（分鐘）		2小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高5%體積比率）	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。1.2±0.1	固體體積比	大約。35%	
理論覆蓋範圍	5~7m ² /l/2次	乾膜厚度	60µm（建議塗2層）	
重塗間隔時間	20°C，充分通風至少2小時	顏色	白色的	
光澤度	半光、啞光			
儲存和保存	12個月（通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

附著力強	對舊油基漆和瓷漆膜的附著力非常好。
防霉效果	它具有抗菌、防腐作用。
對環境造成的影響	內牆塗料時氣味小。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">用#180-220砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">底漆<ol style="list-style-type: none">在基面塗刷指定底漆綠漆砂光密封劑2~3遍。面漆<ol style="list-style-type: none">按稀釋比例稀釋並充分攪拌。底塗後乾燥2小時後，重新塗刷GREEN LACQUER CLEAR。 避免一層塗層過厚。（容易產生氣泡）如果重塗間隔時間短，整面塗完後乾燥時可能會產生氣泡。