

GREEN PUTTY 綠色油灰

雙組份聚酯建築油灰



本產品是一種優質雙組份聚酯建築膩子，具有優良的對鋼材和木材的附着力。是一種可以大大減少工作時間的優質產品。因為它可以輕鬆填充底座上的凹凸、微小裂縫和凹陷。此外，它乾燥速度非常快，研磨性、重塗性等作業性優異，由於氣泡產生少，可以獲得優異的外觀。

用法

一般鋼材表面
建築用室內木材和柳安門框等
完全乾燥的聚氨酯環氧舊塗層

規格

塗料類型	二元聚酯		
乾燥時間	類別	5°C	20°C
	適用期		5~10分鐘
	所需時間 拋光		不到30分鐘
30°C			
混合比例	100/2 = 基料/固化劑 (重量比)	塗佈方式	刮刀
比重	大約。 1.5±0.10	外貌	高粘度膏狀
理論 覆蓋範圍	0.2~0.3m ² /ℓ (乾膜厚度1.5mm)	乾膜厚度1~2mm	

產品特性 (物理特性數據)

優異的附着力	卓越的附着力對基材的附着力極佳。
薄膜性能	它具有研磨特性。
加工性	良好的刮刀作業性和快乾性，作業性優異。
面漆適用性	面漆適用性面漆適用性極佳。

如何使用

表面處理	1、請將待塗區域徹底清除油塵等異物後進行打磨。 2、對於木材，請使用砂紙（100 莫克）。
塗層方法	1. 由於適用期短，請一次使用量充分混合後使用。 基料/固化劑的重量比為100/2。 2. 對於較深的凹凸，應在第一層膩子乾燥後進行第二層和第三層塗層。 3. 塗裝後約30分鐘即可進行拋光。 4、請使用200-400目的砂紙。 5、如果立即塗在舊塗膜上，可能會產生膩子痕跡，並且過一段時間後可能會脫落。 時光流逝。