

HILAC PLUS SURFACER底漆



該塗料由普洛塞林、醇酸樹脂、體質顏料、助劑、溶劑等組成。刷塗和噴塗都很容易。它是一種典型的底漆，可以有效去除孔洞成膜能力，提高與面漆的附著力。隱藏性也非常出色。耐力和磨損，從而獲得柔軟光滑的表面。

用法

建築物內木質部件和家具其他木質部件的應用

規格

塗料類型	Proxilin漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	10~15分鐘	5~10分鐘	5分鐘
	乾硬型	60~80分鐘	40~60分鐘	30~40分鐘
	所需時間 用於重塗 (分鐘)		1~2小時	
稀釋劑	DR-170(稀釋率 :20~60% ,體積比率)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。 1.3±0.10	固體體積比	大約。 43±1%	
理論 覆蓋範圍	7~9m ² /l/2次	乾膜厚度50µm		
重塗間隔時間	20°C ,充分通風 最少1~2小時並乾燥	光澤度	啞光的	
顏色	白色的			

產品特性 (物理特性數據)

加工性	由於其快乾性，作業性良好。
薄膜性能	成膜性、打磨性優異。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none"> 用#180-220 砂紙沿紋理打磨，將基材的粗糙表面磨平。 徹底清除基材表面的油脂或污染物及磨損粉末，將其徹底乾燥。 塗漆前應將濕木材徹底乾燥並徹底除去黴菌。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none"> 表面處理完成後，塗抹一次 HILAC PLUS SURFACER，乾膜厚度為 25µm。此時，用指定稀釋劑 (DR-170)稀釋至60%。 底漆塗完後，在 20°C 下至少 1~2 小時後，用砂紙打磨。 220~320莫克，再次噴塗HILAC PLUS SURFACER，使乾膜厚度為25µm。此時，用指定稀釋劑(DR-170)稀釋至60%。