

# NATURAL DEW FREE COAT



## 水性無結露塗料

該塗料是採用特種丙烯酸乳液配製而成的水性防凝結塗料。  
樹脂和多孔矽藻土，具有優異的耐候性。它是一種環保型  
防結露高功能水性塗料，提供宜人的環境  
減少因室內溫濕度差異而產生的凝露  
通過吸濕作用和防止建築物外部  
在潮濕的地方可能會出現真菌等苔蘚植物的產生。

用法

工廠、倉庫、房屋、建築物的內牆等。

### 規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	乾硬型	6個小時	3小時	2小時
	所需時間 用於重塗 (分鐘)	8小時	4個小時	3小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率 小於20%， 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗	
比重	大約。1.4(以白色為主)	固體體積比	大約。36% (基於白色)	
理論 覆蓋範圍	3.4m <sup>2</sup> /ℓ/3次	乾膜厚度130µm (建議塗2~3層)		
重塗間隔時間	20°C, 充分通風 最少4小時	顏色	白色、淺色	
光澤度	啞光的	包裹	18升、4升	
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所, 室溫5°C~30°C, 濕度小於80%)			

### 產品特性 (物理特性數據)

優秀的凝結補充	是一種高功能水性塗料，具有防結露、防霉功能，滿足 LH施工規範中要求的防結露塗料規範。
優越的薄膜性能	本產品已獲得Eco-Mark認證。
環境	耐鹼性、耐洗性、耐水性、耐候性、耐久性優異， 符合 KS M 6010 2 級 1 級規範。

### 如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"><li>1、材料應充分固化 (20°C固化30天以上)</li><li>2、必須徹底清除表面的浮漿、灰塵、油污和其他污染物。</li><li>3、物料適宜的pH值必須小於9，含水率百分比 t必須低於6%。</li><li>4、表面的縫隙、凹槽必須用外牆水性膩子填平，表面 塗裝前應進行調整。</li></ol>
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 表面處理後，如有必要，用水將水性環氧底漆稀釋至10% 用滾筒或刷子塗刷一次，使乾膜厚度為20µm。</li><li>② 表面吸收嚴重的部位，應再塗一次。</li></ol></li><li>2. 面漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 底塗後在20°C下放置至少3小時後，用刷子塗刷該塗料2~3遍， 滾塗或噴塗，得到干膜厚度130µm。</li><li>② 此時，用水稀釋至20%後塗抹。</li><li>③ 塗兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後，重塗間隔時間至少為4小時。</li></ol></li></ol>