

NATURAL EXTERIOR PUTTY 天然外牆油灰



本產品是由特種合成樹脂、穩定劑等混合而成的外牆膩子。合適的顏料。具有優良的耐水性、耐鹼性、耐久性和附著力並且易於使用。是高強外牆膩子的標準產品，具有乾燥後具有優異的粘合強度，在水性面漆上可獲得光滑的外觀。

用法

商業建築/住宅建築/公共設施等外牆混凝土

規格

塗料類型	水性內牆專用乳液/膩子			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	12小時	6個小時	2小時
	乾透	36小時	24小時	16小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	36小時	24小時	16小時
※ 以濕膜厚度1mm為準				
稀釋劑	無需稀釋 (如有必要可使用自來水)		塗佈方式	膩子施工刀和刮刀
比重	大約。 1.70		固體體積比	大約。 75%
理論覆蓋範圍	1.0~1.2平方米/公斤		乾膜厚度300µm	
重塗間隔時間	20°C、通風充足 最少 24 小時		顏色	乳白色
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

適當的基礎材料	石膏板、飾面板、砂漿、混凝土PC、ALC、草板
特徵	乾膜強度和耐水/耐鹼性優異。

如何使用

表面處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。(新塗層30天以上)
塗層方法	1. 用膩子施工刀和刮刀薄薄地刮塗。如果應用較厚，根據需要，薄薄地塗抹多次。 2、一次塗敷濕膜厚度2mm以下，進行後續塗裝，乾燥後。